

Ensis DW 062

Roestwerend middel met ontwateringseigenschappen voor korte beschermingsduur

OMSCHRIJVING

Ensis DW 062 is een roestwerend middel met korte beschermingsduur geschikt voor beschermen tijdens opslag of gebruik van metaaloppervlakken die gevoelig zijn aan corrosie.

Ensis DW 062 is een solvent gebaseerd roestwerend middel met waterverdringende eigenschappen. Het beschermt metaaloppervlakken tegen de schadelijke invloed van vocht, lucht, detergents en andere verontreinigingen.

Ensis DW 062 verdrijft zeer snel water, vocht en andere verontreinigingen van de te beschermen oppervlakken.

TOEPASSING

Ensis DW 062 kan worden toegepast door middel van onderdompeling of spuiten.

Ensis DW 062 laat na het verdampen van het solvent een bijna onzichtbare film achter. Ensis DW 062 kan makkelijk verwijderd worden met alkalische of solvent gebaseerde reinigers.

Ensis DW 062 kan tevens gebruikt worden om de levensduur van bestaande baden ontwateringsvloeistof te verlengen. Ensis DW 062 is een hoog kwalitatief roestwerend middel met snelle waterverdringende eigenschappen. Effectief in het neutraliseren van vingerafdrukken.

Ensis DW 062 wordt gebruikt daar waar een hoog dekkend vermogen en een uitstekende korte termijn corrosiebescherming vereist is.

AANBEVOLEN GEBRUIKSCONCENTRATIES

Ensis DW 062 wordt gebruikt in pure vorm, zoals aangeleverd.

TYPISCHE FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN

TEST	TYPISCHE WAARDE	TEST METHODE
Uitzicht	Geel	Visueel
Dichtheid@ 20 °C	791	ASTM D 4052
Viscositeit@20 °C, mm ² /s	1,9	ASTM D 445
Vlampunt PMCC, °C	69	ASTM D 93
Filmdikte, µm	0,6	

VOORDELEN

- Beschermingsduur :
 - Binnen : 2 weken tot 3 maanden
 - Buiten (onder afdak) : niet aanbevolen
- Makkelijke te verwijderen met alkalische of solvent gebaseerde reinigers

OPSLAG

Het product dient bij voorkeur binnen of minimaal onder afdak opgeslagen te worden in een nette en droge omgeving en dient afgeschermd te worden van vorst. De aanbevolen temperatuur voor opslag bedraagt 5 – 35 °C. FIFO (first in, first out) principe toe te passen op producten in stock. De maximaal aanbevolen opslagtermijn is 24 maanden.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen worden ter beschikking gesteld aan klanten en dienen vooraleer het product in gebruik ten nemen geraadpleegd te worden. Copyen van de veiligheidsbladen kunnen steeds aangevraagd worden bij Houghton Benelux BV.

Alle informatie verstrekt in deze product informatie zijn typische waarden, doch kunnen niet beschouwd worden als specificatie van het product. We behouden ons het recht voor de formulatie van producten te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Alle producten en diensten worden geleverd overeenkomstig onze standaard verkoopsvoorwaarden.

Houghton Benelux BV
Meerpaal 12A, 4904 SK Oosterhout, NL
Tel +31 (0) 162 458400
Fax +31 (0) 162 458205
E-mail info@houghton.nl

