

Fenella VD 201 N

Verdampende ponsolie

OMSCHRIJVING

Fenella VD 201 N is een laag viskeuze, restloos verdampende ponsolie voorzien van filmversterkende en anti-corrosie additieven.

Fenella VD 201 N geeft geen verkleuring van koper of koperhoudende legeringen.

TOEPASSING

Fenella VD 201 N is een verdampende olie voor vervormingsbewerkingen zoals ponsen, stansen, dieptrekken, walsen en buigen van dun ferro en non-ferro plaatmateriaal.

Fenella VD 201 N laat geen residuele film achter en tast de verflaag van werkstukken en machines niet aan. Ontvetten voor assemblage, lassen of solderen is niet nodig.

AANBEVOLEN GEBRUIKSCONCENTRATIES

Fenella VD 201 N wordt gebruikt in pure vorm, zoals aangeleverd.

TYPISCHE FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN

| TEST | TYPISCHE WAARDE | TEST METHODE |
|---|------------------|--------------|
| <i>Kin. Viscositeit @ 40 °C, mm²/s</i> | 1,5 | ASTM D 445 |
| <i>Dichtheid@ 20 °C</i> | 760 | ASTM D 4052 |
| <i>Vlampunt COC (°C)</i> | 60 | ASTM D 92 |
| <i>Copper Corrosion</i> | 1a | ASTM D 130 |
| <i>Pourpoint (°C)</i> | -21 | ASTM D 97 |
| <i>Initial Boiling Point (°C)</i> | 179 | |
| <i>Kleur</i> | <i>Kleurloos</i> | |

VOORDELEN

- Goede smering
- Verdampst snel
- Geur arm
- Geen verkleuring van koperlegeringen
- Chloorvrij
- Vrij van zware metalen (zink vrij)
- Vrij van aromaten

OPSLAG

Het product dient bij voorkeur binnen of minimaal onder afdak opgeslagen te worden in een nette en droge omgeving en dient afgeschermd te worden van vorst. De aanbevolen temperatuur voor opslag bedraagt 5 – 35°C. FIFO (first in, first out) principe toe te passen op producten in stock. De maximaal aanbevolen opslagtermijn is 24 maanden.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen worden ter beschikking gesteld aan klanten en dienen vooraleer het product in gebruik ten nemen geraadpleegd te worden. Copyen van de veiligheidsbladen kunnen steeds aangevraagd worden bij Houghton Benelux BV.

Alle informatie verstrekt in deze product informatie zijn typische waarden, doch kunnen niet beschouwd worden als specificatie van het product. We behouden ons het recht voor de formulatie van producten te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Alle producten en diensten worden geleverd overeenkomstig onze standaard verkoopsvoorwaarden.

Houghton Benelux BV
Meerpaal 12A, 4904 SK Oosterhout, NL
Tel +31 (0) 162 458400
Fax +31 (0) 162 458205
E-mail info@houghton.nl

